

## 953 COMPLAN Side Curtain

Tejido de poliéster recubierto de PVC y lacado por ambos lados, acabado altamente brillante en lado superior, difícilmente inflamable según DIN 75 200

Polyester fabric, double-sided PVC coating and lacquered, upside high-gloss embossed, flame retardant according to DIN 75 200

Tessuto in poliester, spalmato PVC su entrambi i lati e laccato, lato superiore lucido, difficilmente infiammabile secondo DIN 75 200

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA / SPECIFICHE TECNICHE	<b>Tejido base</b> fabric tessuto	DIN 60001	Urdimbre/warp/ordito: Trama/weft/trama:	Poliéster (PET) Polyester (PET) Poliestere (PET)
	<b>Ligamento</b> weave costruzione	DIN ISO 9354		Panamá basket weave Panama
	<b>Peso total</b> weight peso totale	DIN EN ISO 2286-2		900 g/m <sup>2</sup> 26,6 oz/sq.yd. Dessin 018: 940 g/m <sup>2</sup> Dessin 018: 27,8 oz/sq.yd.
	<b>Resistencia máx. a la tracción</b> max. tensile strength resistenza alla trazione	DIN EN ISO 1421	Urdimbre/warp/ordito: Trama/weft/trama: Urdimbre/warp/ordito: Trama/weft/trama:	4300 N/5 cm (23°C±5°C) 4000 N/5 cm (23°C±5°C) >2700 N/5cm (-25°C) >2700 N/5cm (-25°C)
		ASTM D751, Proc B (Strip Break)	Urdimbre/warp/ordito: Trama/weft/trama:	430 lbf 400 lbf
		ASTM D751, Proc A (Grab Break)	Urdimbre/warp/ordito: Trama/weft/trama:	650 lbf 630 lbf
	<b>Resistencia al desgarre</b> tear strength resistenza allo strappo iniziato	DIN 53 363	Urdimbre/warp/ordito: Trama/weft/trama:	600 N 530 N
		ASTM D751, Proc B (Tongue Tear)	Urdimbre/warp/ordito: Trama/weft/trama:	70 lbs 90 lbs
		DIN 1875-3	Urdimbre/warp/ordito: Trama/weft/trama:	300 N (23°C±5°C) 300 N (23°C±5°C) >130 N (-25°C±5°C) >130 N (-25°C±5°C)
	<b>Adhesión</b> adhesion adesione	DIN EN ISO 2411 (prueba soldada)		110 N/5cm 11,6 lbf/inch

## 953 COMPLAN Side Curtain

<b>Comportamiento ante el fuego</b> fire resistance comportamento al fuoco	DIN 75 200	Velocidad de combustión < 100 mm/min burning speed < 100 mm/min velocità di combustione < 100 mm/min
<b>Resistencia a la flexión</b> resistance to damage by flexing resistenza alla piegatura	DIN 533 59 A	Ninguna fisura tras 100.000 dobleces No cracks after 100.000 flexures Resistenza alla piegatura >100.000
<b>Solidez a la luz</b> light fastness solidità alla luce	DIN EN ISO 105- B02	≥ 7
<b>Resistencia al frío</b> cold resistance resistenza al freddo	DIN EN 1876-1 ASTM D 2136 (18" mandrel)	-30°C -40°F
<b>Resistencia al calor</b> heat resistance resistenza al calore	IVK/Pkt. 5	+70° C
<b>Estabilidad dimensional</b> dimensional stability stabilità dimensionale	24h a 70°C 24hrs at 70°C 24h a 70°C	≤1%
<b>Uso</b> use utilizzo		Toldos de camión correderos, cajas intercambiables según DIN EN 12 641-2 inclusive Code XL truck tarpaulins, semitrailers according to DIN EN 12 641-2 incl. Code XL teloni per camion, semirimorchio secondo DIN EN 12 641-2 inclusivo Code XL

## 953 COMPLAN Side Curtain

<b>Aplicaciones</b> application area area di applicazione	<b>Características</b> features caratteristiche
	       

**Aviso:** Salvo modificaciones. Los valores sin nivel de tolerancia se refieren a valores nominales con una tolerancia del +/-5%. Todos los datos aquí presentes así como bajo [www.sattler-protex.com](http://www.sattler-protex.com) tienen solamente finalidad informativa sin ninguna vinculación jurídica. Se consideran únicamente puntos de referencia general basados en valores según experiencia de las producciones ordinarias y no representan acuerdo de ninguna naturaleza. El cliente debe comprobar la aptitud del producto para su uso previsto antes de proceder a su procesamiento o elaboración. Los valores proporcionados se refieren al estado original de la mercancía enviada antes del procesamiento o elaboración por parte del cliente.

**Note:** Subject to change depending on technical upgrades. Values indicated without their specific tolerance levels are nominal values with a tolerance of  $\pm 5\%$ . All data presented is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler PRO-TEX GmbH must give their written consent to uses other than specified. No liability will be granted without the prior written consent of Sattler PRO-TEX GmbH for usages other than herein specified. The technical data in the material data sheet is based on experience from current productions and does not constitute any quality agreement. This data refers to goods in ex-works condition without any processing or handling by the customer. The given data is informative only and merely serves as a guide. It will in no way release the customer from checking the suitability of the intended use or of any resulting liability, before processing and/or treatment.

**Avvertenza:** Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche atte a migliorare il nostro prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di  $\pm 5\%$ . I dati forniti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non sono legalmente vincolanti. Senza specifica autorizzazione da parte della Sattler PRO-TEX GmbH non rispondiamo di nessun utilizzo che diverga da quelli sopra indicati. I dati delle schede tecniche si basano su dati ricavati dalle esperienze fatte nei processi lavorativi e non si intendono vincolanti in merito alla qualità del prodotto, si riferiscono inoltre a merce consegnata nel suo stato di origine e non ulteriormente sottoposta da parte dell'utente ad altra lavorazione. I dati tecnici messi a disposizione sono orientativi e non dispensano l'utente da ulteriori controlli ed esami in merito all'idoneità del prodotto per gli usi specifici previsti dall'utente stesso, né lo esentano da qualsiasi responsabilità del caso.